

DESCRIPCIÓN

Etinox® F-A2500 es un Compuesto de PVC Rígido para inyección. El compuesto está formulado con resinas de baja viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

Etinox® F-A2500 es un material diseñado para la obtención de piezas rígidas por inyección donde se requiera una alta fluidez y procesabilidad con una resistencia al impacto mejorada y buen comportamiento a la intemperie.

Este compuesto se presenta en una variedad de colores opacos.

Cumple con lo especificado en la Directiva 2011 /65 /UE (Directiva RoHS), sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, anexo II, modificado por la directiva delegada (UE) 2015/863.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Etinox® F-A2500 está recomendado para el moldeo de grandes cuerpos rígidos o de difícil geometría obtenidos por inyección.

Ejemplos de aplicación serían: paramenta eléctrica, tacos (espiches), piezas de bajo espesor.

CONDICIONES DE PROCESADO

Se recomienda emplear un perfil de temperaturas creciente desde 180 hasta un máximo de 200° C. Se recomienda que la temperatura de la masa fundida no exceda de los 220° C ya que se puede promover la degradación térmica con la aparición de burbujas, ráfagas e imperfecciones del material.

La velocidad recomendada para el husillo es de 100-175 rpm.

Es conveniente trabajar con temperaturas de molde entre 25 y 35° C.

La procesabilidad y el acabado superficial de las piezas mejoran notablemente con moldes de pulido espejo.

PROPIEDADES

Propiedad	Valor nominal	Unidades	Método
Densidad* (23± 2 °C)	1,39	g/cm ³	UNE EN ISO 1183
Temperatura de Vicat* 5 kg	80	°C	UNE EN ISO 306
Resistencia a la tracción*	45	MPa	UNE EN ISO 527
Alargamiento a la rotura*	165	%	UNE EN ISO 527
Impacto Izod	12	kg.cm/cm ²	UNE EN ISO 180
Valor de contracción	0,5	%	Método Interno
Coefficiente dilatación térmica lineal	8. 10 ⁻⁵	m/m °C	UNE 53.126
Viscosidad aparente (170°C) (velocidad cizalla 1 10 ⁴ s ⁻¹) (velocidad cizalla 3 10 ⁴ s ⁻¹)	2 10 ⁴ 8 10 ³	Pa.s Pa.s	Método Interno –Reómetro capilar
Rigidez dieléctrica	30	kV/mm	UNE EN 60.243-1
Comportamiento fuego	V-0 B, s3, d0		UL-94 UNE EN ISO 13.501.1

* propiedades establecidas en la especificación comercial del compuesto.

RECICLABILIDAD

TELÉFONOS DE CONTACTO

DPTO. COMERCIAL: Domingo Font, Tel. +34 93 444 53 03/ Fax:+34 933 237 927/ E-mail: drfont@ercros.es

SERVICIO TÉCNICO: Adelardo Sanchis, Tel. +34 974 417 104/ Fax: +34 974 401 708/ E-mail asanchis@ercros.es

La información contenida en este documento la proporciona Ercros S.A. de buena fe y con su mejor conocimiento sobre su certeza. Las propiedades de los materiales expuestos son valores típicos y no constituyen ninguna especificación o ficha técnica contractual. Es responsabilidad del cliente asegurar que los materiales suministrados por Ercros S.A. son válidos para el propósito requerido. Ercros S.A. elude toda responsabilidad en cuanto al uso, aplicación, adaptación o empleo de los datos aquí descritos.

Los productos obtenidos con **Etinox® F** deben identificarse para su reciclado con el código 3, correspondiente a "PVC", según la SPI (Society of the Plastics Industry).

Las principales salidas una vez acabada la vida útil del producto, son:



- Reciclaje mecánico: Es el más comúnmente utilizado lo cual requiere procesos de trituración y lavado.
- Reciclaje químico: Destinado para residuos con porcentajes menores del 10% en PVC
- Reciclaje energético: permite la recuperación de energía mediante incineración controlada.
- Disolución química. Mediante solventes (Vinyloop™).

El PVC reciclado está certificado en base a la norma UNE 53979EX.

Código europeo de residuos: 20 01 39 "plásticos"

ENVASES, EMBALAJE

Los productos **Etinox® F** se suministran en forma de granza y mezcla seca en GRG (habitualmente Big Bags) de 1000 a 1375 kg y en sacos de 25 kg. Los residuos derivados de los embalajes (pallets, sacos, octabin, Big Bags, film retráctil, etc.) están considerados como No Peligrosos según la legislación vigente, debiéndose gestionar a través de Gestor Autorizado. El cliente asume la gestión del residuo y el cumplimiento de la normativa aplicable en el país de utilización.

ALMACENAJE Y MANEJO

No existen requisitos especiales para el almacenamiento de los productos **Etinox® F**, si bien, es recomendable que no esté expuesto directamente a la luz solar.

Por lo general se pueden apilar dos *pallets/GRG* sobre el suelo firme, siempre y cuando no se señale lo contrario en la parte superior del embalaje mediante el símbolo de la figura.



Con un correcto almacenamiento no se constatan cambios sustanciales en las propiedades físico-químicas del producto, por lo que no es preciso indicar una fecha de caducidad.

La mayoría de las aplicaciones del **Etinox® F** tienen una vida útil superior a 15 años.

SEGURIDAD

Los productos **Etinox® F** no están clasificados como productos peligrosos según el Reglamento (CE) nº 1272/2008. Igualmente los productos **Etinox® F** no están sujetos a regulaciones de transporte de mercancías peligrosas.

Tal y como se refleja en la Ficha de datos de Seguridad, los productos **Etinox® F** son inertes.

REACH

Al ser un polímero y según el Art. 2.9 del Reglamento, se está exento de las obligaciones de registro.

RoHS

Los productos **Etinox® F** cumplen con lo especificado en la Directiva ROHS 2011/65/UE modificada por la directiva delegada (UE) 2015/863.

Juguetería

Los productos **Etinox® F** cumplen con lo especificado en la norma UNE-EN-71 (parte 3 de migración de ciertos elementos y parte 9 (compuestos químicos orgánicos) y pueden cumplir con la Directiva 2005/84/CE (ftalatos en juguetes y artículos de puericultura). Es preceptivo solicitar al proveedor el certificado específico.

Contacto con alimentos

La amplia mayoría de las materias primas utilizadas en la fabricación de los productos **Etinox® F** están dentro de las listas positivas de sustancias y aditivos que pueden utilizarse en la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con compuestos alimenticios. Es preceptivo solicitar al proveedor la declaración de conformidad.

CADUCIDAD – VIDA ÚTIL